



Riduzione del rapporto di prova BBHP-03/2006

Direzione Istituto:
Prof. Univ. Dott. Ing. Gerd Hauser
Prof. Univ. Dott. Ing. Klaus Sedlbauer

Prova dell'efficacia (efficacy) contro funghi in base alla direttiva 06 VdL – RIVATONE PLUS

Richiedente: I.V.A.S. Industria Vernici S.p.A.
Via Bellaria, 40
47030 S. Mauro Pascoli
Italia

Materiale provato: Rivatone Plus
Rivatone (variante di confronto non additivata)

Accettazione delle prove

Il materiale da provare è stato consegnato in data 08.11.2005.

Descrizione e denominazione dei campioni

Verranno analizzati cinque campioni per ogni rivestimento (Rivatone Plus e Rivatone).

Preparazione e misure dei campioni

Sul materiale portante idoneo si applica il rivestimento in base alle indicazioni del produttore e si ricavano dei campioni di prova. In seguito i campioni vengono sterilizzati.

Prova della resistenza

Il test effettuato rappresenta uno sviluppo ulteriore della VDL-RL 06 ed è attualmente in rielaborazione come norma-CEN con la collaborazione del Fraunhofer Institut für Bauphysik. Nel test il prodotto additivato con fungicida viene provato, confrontandolo con una variante non additivata. Complessivamente sono state testate cinque prove parallele per prodotto. La durata del test era di tre settimane.

Risultati del test

Dopo la durata del test gli esaminandi sono stati valutati in base a tabella 1. In tabella 2 sono riportate le valutazioni per i campioni di prova analizzati. I campioni di prova sono stati analizzati sempre a distanza di una settimana.

Tabella 1: valutazione dell'intensità di crescita dei funghi di prova (in base a VdL RL 06 e in relazione alla normativa per la prova di efficacia attualmente in rielaborazione)

criteri	significato
0	Non ci sono miceli sulla superficie del campione e/o campo limite
1	Fino a 10% di crescita sulla superficie del campione
2	Oltre il 10% e fino a 30% di crescita sulla superficie del campione
3	Oltre il 30% e fino a 50% di crescita sulla superficie del campione
4	Oltre il 50% e fino a 100% di crescita sulla superficie del campione

Tabella 2: Interpretazione delle intensità di crescita secondo tabella 1.

Campioni di prova		Periodo di tempo fino al controllo (d)	
		7	14
Rivatone Plus su MEA con sospensione di spore	Parallela 1	0	0
	Parallela 2	0	0
	Parallela 3	0	0
	Parallela 4	0	0
	Parallela 5	0	0
Rivatone (variante di confronto non additivata) su MEA con sospensione di spore	Parallela 1	3	4
	Parallela 2	4	4
	Parallela 3	3	4
	Parallela 4	4	4
	Parallela 5	4	4
Controllo di virulenza: solo MEA con sospensione di spore	Parallela 1	4	4
	Parallela 2	4	4
	Parallela 3	4	4

Sui campioni di prova con il rivestimento Rivatone Plus non avviene crescita di funghi. La superficie delle prove rimane libera dalla crescita di funghi. La variante di confronto non additivata invece già dopo 2 settimane è coperta completamente dalla crescita di funghi.

Rivatone Plus dimostra un'efficacia (efficacy) chiara contro funghi.

I risultati si riferiscono esclusivamente alle prove analizzate.

Il rapporto di prova comprende 2 pagine di testo con 2 tabelle.

Timbro:

la pubblicazione in parte è consentita solo con autorizzazione scritta del Fraunhofer-Institut für Bauphysik.

Holzkirchen, lì 9 febbraio 2006

FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR BAUPHYSIK

Incaricato:

Mag.rer.nat. W. Hofbauer
Firma

Caporeparto:

Dr.rer.nat. K. Breuer
firma