

RAPPORTO DI PROVA N. 332235

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 17/03/2016

Committente: IVAS INDUSTRIA VERNICI S.p.A. - Via Bellaria, 40 - 47030 S. MAURO PASCOLI (FC) - Italia

Data della richiesta della prova: 09/03/2016

Numero e data della commessa: 69309, 09/03/2016

Data del ricevimento del campione: 23/02/2016

Data dell'esecuzione della prova: dal 09/03/2016 al 16/03/2016

Oggetto della prova: Analisi prestazionali su prodotti e sistemi per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 4 - Via San Mauro, 8 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente

Identificazione del campione in accettazione: n. 2016/0486

Denominazione del campione*.

Il campione sottoposto a prova è denominato "IDROSATIN - Smalto murale Satinato".

Descrizione del campione*.

Il campione sottoposto a prova è costituito da una idropittura in barattolo destinata ad ambienti con presenza di alimenti.

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.

Comp. PM
Revis. OF

Il presente rapporto di prova è composto da n. 3 fogli.

Foglio
n. 1 di 3

Riferimenti normativi.

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni delle seguenti norme:

- UNI 11021:2002 del 01/12/2002 “Pitture e vernici - Prodotti e sistemi per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti - Requisiti e metodi di prova”;
- HACCP - D. Lgs. n. 193 del 06/11/2007 “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”;
- UNI 10792:1999 del 31/12/1999 “Pitture e vernici - Pitture in emulsione per interno bianche o leggermente colorate - Determinazione della presa di sporco”;
- UNI 10560:1996 del 31/07/1996 “Prodotti vernicianti Pitture murali in emulsione per interno. Resistenza al lavaggio. Metodo della spazzola”;
- UNI EN ISO 4628-2:2007 del 11/01/2007 “Pitture e vernici - Valutazione del degrado dei rivestimenti - Indicazione della quantità e delle dimensioni dei difetti, e dell’intensità di variazioni di aspetto uniformi - Parte 2: Valutazione del grado di vescicamento”;
- UNI EN ISO 4628-4:2007 del 11/01/2007 “Pitture e vernici - Valutazione del degrado dei rivestimenti - Indicazione della quantità e delle dimensioni dei difetti, e dell’intensità di variazioni di aspetto uniformi - Parte 4: Valutazione del grado di screpolatura”;
- UNI EN ISO 4628-5:2007 del 11/01/2007 “Pitture e vernici - Valutazione del degrado dei rivestimenti - Indicazione della quantità e delle dimensioni dei difetti, e dell’intensità di variazioni di aspetto uniformi - Parte 5: Valutazione del grado di sfogliamento”.

Modalità della prova.


Il campione in esame è stato sottoposto alle seguenti prove:

- determinazione della presa di sporco (UNI 10792);
- cessione di odore (Appendice “A” della norma UNI 11021);
- determinazione della resistenza al lavaggio (UNI 10560);
- resistenza a particolari agenti di lavaggio con detergente di tipo “A”, “B”, “C” (UNI 11021);
- resistenza a particolari agenti di disinfezione con disinfettante di tipo “D” (UNI 11021).


Risultati della prova.

| Prova | Risultato | Limiti |
|---|--|---|
| Determinazione della presa di sporco | $\Delta L < 1,0$ | $\Delta L \leq 3,0$ |
| Cessione di odore | $< 0,5$ | ≤ 1 |
| Determinazione della resistenza al lavaggio | > 5000 | ≥ 5000 |
| Resistenza a particolari agenti di lavaggio "Detergente A" - Cloro attivo (UNI 11021 paragrafo 8.4) | Nessuna alterazione dopo immersione per 24 h Vescicamento = 0 Screpolature = 0 Sfogliamento = 0 | Nessuna alterazione Vescicamento = 0 Screpolature = 0 Sfogliamento = 0 |
| Resistenza a particolari agenti di lavaggio "Detergente B" - Sgrassante Alcalino (UNI 11021 paragrafo 8.4) | Nessuna alterazione dopo immersione per 24 h Vescicamento = 0 Screpolature = 0 Sfogliamento = 0 | Nessuna alterazione Vescicamento = 0 Screpolature = 0 Sfogliamento = 0 |
| Resistenza a particolari agenti di lavaggio "Detergente C" - Disincrostante acido (UNI 11021 paragrafo 8.4) | Nessuna alterazione dopo immersione per 24 h Vescicamento = 0 Screpolature = 0 Sfogliamento = 0 | Nessuna alterazione Vescicamento = 0 Screpolature = 0 Sfogliamento = 0 |
| Resistenza a particolari agenti di disinfezione "Detergente D" - Disinfettante (UNI 11021 paragrafo 8.5) | Nessuna alterazione dopo immersione per 24 h Vescicamento = 0 Screpolature = 0 Sfogliamento = 0 | Nessuna alterazione Vescicamento = 0 Screpolature = 0 Sfogliamento = 0 |

Il Responsabile
Tecnico di Prova
(Dott. Oscar Filippini)



Il Responsabile del Laboratorio
di Chimica
(Dott. Oscar Filippini)



L'Amministratore Delegato
(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)

