



## CICLO METROPOX - VOCI DI CAPITOLATO

### MASSETTO NUOVO - Ciclo standard su massetto cementizio perfettamente complanare

GIORNO	FASE	PRODOTTO	TECNICA
1° Giorno	1	<b>Metropox Fondo</b>	Applicare con <i>Rullo per Fondo Magritte</i> una mano di <b>Metropox Fondo</b> , catalizzato in rapporto di 80:20
2° Giorno	2	<b>Metropox</b>	Dopo 24 ore*, applicare con <i>Frattone Inox Kandinsky</i> e <i>Rullo Frangibolle Klee</i> una mano di <b>Metropox</b> catalizzato in rapporto di 82:18 e caricato con <b>Quarzo 06</b> in rapporto di 1:0,7. Spessore minimo 2 mm
3° Giorno	3	<b>Metroresin Matt K / Metroresin Gloss K**</b>	Dopo 24 ore*, applicare con <i>Rullo per Fondo Magritte</i> due mani di <b>Metroresin Gloss K / Matt K</b> intervallate da 6 ore circa*

### MASSETTO NUOVO - Consumi al m<sup>2</sup>

Su massetto cementizio perfettamente complanare	1 m <sup>2</sup>	Metropox Fondo (primer)	0,30 kg
		Metropox + Quarzo 06 (1 mano = 2 mm)	2,20 kg + 1,40 kg
		Metroresin Gloss K / Matt K oppure Metrofloor Gloss / Matt	0,30 kg
			0,25 l

### PAVIMENTO ESISTENTE - Ciclo su pavimento preesistente in ceramica, pietra e supporti duri e a difficile adesione, esclusi parquet, linoleum e moquette che sono da asportare

GIORNO	FASE	PRODOTTO	TECNICA
1° Giorno	1	<b>Metropox Fondo</b>	Abradere la superficie per portare il pavimento a sufficiente opacità e porosità; applicare a <i>Rullo per Fondo Magritte</i> <b>Metropox Fondo</b> , affogandovi "fresco su fresco" <b>la rete tessuta in fibra di vetro (Tessuto di Vetro)</b> .
2° Giorno	2	<b>Metropox</b>	Dopo 24 ore*, applicare con <i>Frattone Inox Kandinsky</i> e <i>Rullo Frangibolle Klee</i> una mano di <b>Metropox</b> catalizzato in rapporto di 82:18 e caricato con <b>Quarzo 06</b> in rapporto di 1:0,7. Spessore minimo 2 mm
3° Giorno	3	<b>Metroresin Matt K / Metroresin Gloss K**</b>	Dopo 24 ore*, applicare con <i>Rullo per Fondo Magritte</i> due mani di <b>Metroresin Gloss K / Matt K</b> intervallate da 6 ore circa*

### PAVIMENTO ESISTENTE - Consumi al m<sup>2</sup>

Ciclo su pavimento preesistente in ceramica, pietra e supporti duri e a difficile adesione, esclusi parquet, linoleum e moquette che sono da asportare	1 m <sup>2</sup>	Metropox Fondo (primer)	0,30 kg
		Metropox Fondo + Quarzo 06 (1 mano = 1 mm)	1 kg + 0,70 kg
		Tessuto di vetro	1 m <sup>2</sup>
		Metropox + Quarzo 06 (1 mano = 2 mm)	2,20 kg + 1,40 kg
		Metroresin Gloss K / Matt K oppure Metrofloor Gloss / Matt	0,30 kg
			0,25 l

\*I tempi di essiccazione e di realizzazione variano in funzione delle condizioni ambientali in cui si opera.

\*\* Per necessità di resistenza all'usura straordinaria, è possibile sostituire le due mani di **Metroresin Gloss K / Matt K** con due mani di **Metrofloor Matt / Gloss** applicato con *Rullo per Fondo Magritte* dopo 24 ore dall'applicazione del **Metropox**.

## MASSETTO AMMALORATO - Ciclo su massetto cementizio ammalorato e non complanare (come ad esempio nella fase successiva alla necessaria asportazione di precedenti pavimenti in parquet, linoleum e moquette)

GIORNO	FASE	PRODOTTO	TECNICA
1° Giorno	1	<b>Metropox Fondo</b>	<b>Fresare e applicare a Rullo per Fondo Magritte una mano di Metropox Fondo, affogandovi "fresco su fresco" la rete tessuta in fibra di vetro (Tessuto di Vetro).</b>
2° Giorno	2	<b>Metropox</b>	Dopo 24 ore*, applicare con <i>Frattone Inox Kandinsky</i> e <i>Rullo Frangibolle Klee</i> una mano di <b>Metropox</b> catalizzato in rapporto di 82:18 e caricato con <b>Quarzo 06</b> in rapporto di 1:0,7. Spessore minimo 2 mm
3° Giorno	3	<b>Metroresin Matt K / Metroresin Gloss K**</b>	Dopo 24 ore*, applicare con <i>Rullo per Fondo Magritte</i> due mani di <b>Metroresin Gloss K / Matt K</b> intervallate da 6 ore circa*

## MASSETTO AMMALORATO - Consumi al m<sup>2</sup>

Su massetto cementizio ammalorato e non complanare	<b>1 m<sup>2</sup></b>	Metropox Fondo (primer)	0,30 kg
		Metropox Fondo + Quarzo 06 (1 mano = 1 mm)	1 kg + 0,70 kg
		Tessuto di vetro	1 m <sup>2</sup>
		Metropox + Quarzo 06 (1 mano = 2 mm)	2,20 kg + 1,40 kg
		Metroresin Gloss K / Matt K oppure Metrofloor Gloss / Matt	0,30 kg  0,25 l

\*I tempi di essiccazione e di realizzazione variano in funzione delle condizioni ambientali in cui si opera.

\*\* Per necessità di resistenza all'usura straordinaria, è possibile sostituire le due mani di **Metroresin Gloss K / Matt K** con due mani di **Metrofloor Matt / Gloss** applicato con *Rullo per Fondo Magritte* dopo 24 ore dall'applicazione del **Metropox**.

N.B. Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze tecnico-scientifiche.

Non è tuttavia impegnativo e non comporta nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili.

Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.



PAINTS FOR LIFESTYLE by IVAS

**IVAS INDUSTRIA VERNICI S.p.A.**

Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli - FC - Italia - tel. +39 0541 815 811 - fax +39 0541 815 815

[www.metropolis-ivas.com](http://www.metropolis-ivas.com)