


KLEBOCEM MINERALE


Scheda Tecnica - Ed. 06/2021



COMPANY
WITH QUALITY
MANAGEMENT
SYSTEM
CERTIFIED



INDOOR



OUTDOOR



WATER
BASED



TROWEL

Collante/rasante per K8 minerali

DESCRIZIONE

Adesivo/rasante minerale eco-compatibile in polvere particolarmente indicato nei rivestimenti a cappotto di tipo minerale e per isolanti bio-compatibili. Specifico per l'incollaggio di pannelli isolanti naturali o minerali (sughero, lana di roccia, lana di vetro, ecc.) utilizzabile anche su pannelli in EPS bianco o grigio nei cicli Termok8® IVAS. Per interno ed esterno. Per uso professionale.

PROPRIETA' PRINCIPALI

- Ideale per cappotti con fibre minerali
- Facilità di lavorazione

DATI TECNICI

| | |
|--|---|
| Classificazione UNI 8681 | Stucco per strato di fondo, in polvere, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaco a base di cemento e leganti minerali. |
| Granulometria Massima UNI 1062 | Fine: 0,6mm Grosso: 1,2mm |
| Spessore Massimo Applicabile | 5mm in due mani |
| Peso Specifico Apparente | 1300 ± 50 g/l |
| Peso Specifico Prodotto in Pasta | 1550 ± 50 g/l |
| pH | 12 |
| Tipo di Legante | Cementizio (UNI 8681: TA) |
| Contenuto Solido | 100% |
| Permeabilità all'Acqua UNI 1015-18 | Classe W2 ($C \leq 0,2 \text{ Kg/m}^2\text{min}0,5$) |
| Adesione UNI 1015-12 | $>0,5 \text{ N/mm}^2$ - FP:B (EN 1015-12) $2,1 \text{ N/mm}^2$ dopo 28gg (EN 1348:2007) |
| Resistenza alla Flessione | $4,0 \text{ N/mm}^2$ |
| Resistenza a Compressione | 8 N/mm^2 , CS IV ($\geq 6 \text{ N/mm}^2$) |
| Conducibilità Termica UNI 1745 | $0,47 \text{ W/mK}$ |
| Diffusione del Vapore Acqueo (μ) | 5 - 20 |
| Classe Reazione al Fuoco | Classe A1 |
| VOC | Non destinato ad usi di cui la Direttiva 2004/42/CE |

CARATTERISTICHE

| | |
|-----------------------------------|---|
| Gamma Colori | Bianco |
| Resa | $1,3 \text{ kg/mq}$ per mm di spessore Per Incollare: 4-4,5 Kg/mq - Per Rasare: 4-4,5 Kg/mq |
| Rapporto di Miscelazione | 22-24% con acqua 5,5-6 Litri per confezione da 25Kg |
| Diluibile con | Acqua |
| Tempo Aperto | 20 min |
| Tempo di Vita dell'impasto | Circa 3 ore |
| Tempo d'Essiccazione | 24-48 ore fra una mano e l'altra. almeno 10gg per essere ricoperto. L'essiccazione è fortemente dipendente dalle condizioni ambientali. |
| Sovraverniciabilità | Compatibilità con altri prodotti: con tutti i prodotti a base acqua |

KLEBOCEM MINERALE

Scheda Tecnica - Ed. 06/2021



APPLICAZIONE

Tipo di Supporti:

intonaci cementizi, intonaci pitturati, cemento armato a vista, pannelli prefabbricati in calcestruzzo, fibrocemento, mattoni, forati, pannelli isolanti, blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato.

Preparazione dei Supporti:

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio, accertandosi che siano esenti da efflorescenze, da parti incoerenti, da disarmanti, cere, oli o quant'altro ne possa compromettere l'adesione. Calcestruzzi ed intonaci sfarinanti devono essere consolidati con una mano di PRIMACRIL almeno 5 – 6 ore prima dell'applicazione. Supporto in legno tipo X-Lam, OSB o similari mano di PRIMER TACK prima dell'incollaggio a "letto pieno" dei pannelli isolanti.

Modalità di Applicazione:

Per incollaggio di pannelli isolanti di sughero o lana di roccia

preparare la malta adesiva miscelando con 5,5 – 6 litri di acqua, 25 kg di KLEBOCEM MINERALE miscelando con agitatore meccanico per almeno 5' fino a completa omogeneizzazione senza grumi, avendo cura di riscaldare il meno possibile. Lasciare a riposo 5', rimiscelare, quindi procedere all'applicazione. Applicare quindi l'impasto sulla lastra isolante a strisce perimetrali e per punti centrali.

Per rasature

preparare la malta rasante miscelando con 6 litri di acqua per almeno 5', un sacco da 25 kg di KLEBOCEM MINERALE, fino a completa omogeneizzazione senza grumi, avendo cura di riscaldare il meno possibile. Lasciare a riposo 5', rimiscelare, quindi procedere all'applicazione. Applicare l'impasto con un frattazzo metallico in modo da ottenere una superficie sufficientemente omogenea.

Per rasature armate

preparare la malta rasante miscelando con 6 litri di acqua per almeno 5', un sacco da 25 kg di KLEBOCEM MINERALE, fino a completa omogeneizzazione senza grumi, avendo cura di riscaldare il meno possibile. Lasciare a riposo 5', rimiscelare, quindi procedere all'applicazione. Applicare l'impasto con frattazzo metallico in modo da ottenere una superficie sufficientemente omogenea. Sulla malta ancora fresca posare i teli in rete di filo di vetro tessuta Armatex (IVAS), tesi, annegandoli con l'aiuto di un frattazzo o di una spatola, avendo cura di sovrapporre i teli per almeno 10 cm e cercando di evitare l'eventuale formazione di bolle e piegature. La rete dovrà essere completamente ricoperta dalla malta e comunque non visibile.

Strumenti di Applicazione:

spatola dentata, cazzuola, frattazzo di spugna, impastatrice a basso numero di giri

Note:

Si sconsiglia l'applicazione sotto sole diretto, superfici gelate o molto calde, in caso di forte ventilazione e in caso di nebbia o pioggia. Le condizioni devono perdurare almeno 2 giorni dopo l'applicazione.

Condizioni Ambientali:

min +5°C max +35°C

IMMAGAZZINAMENTO

Confezioni:

Sacchi da 25 kg

Durata e Conservazione:

1 anno su bancale e nelle confezioni integre fra 5 e 30°C in ambiente asciutto

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

TECNOLOGIE/CERTIFICAZIONI



IVAS Industria Vernici S.p.A. – Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) – Italia
Tel. +39 0541 815811 – Fax. +39 0541 815815 - www.gruppoivas.com – ivas@gruppoivas.com

Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche non comporta tuttavia nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.