



Pintura al agua enmascarante de efecto decorativo arenado

DESCRIPCIÓN

Pintura vinílica al agua con cargas minerales de alto poder de enmascaramiento y relleno. La curva granulométrica hace que el acabado sea apto para uniformar y enmascarar fachadas parchadas, obteniendo una alta cobertura y resistencia a los agentes atmosféricos. La aplicación de la segunda mano con brocha adecuada permite obtener un acabado efecto arenado de alto valor estético. Película protegida del ataque de algas, moho y microorganismos. El producto ha obtenido la certificación Eurofins para Indoor Air Comfort Gold como garantía de que el producto cumple los requisitos de bajas emisiones, así como las especificaciones más relevantes en Europa; signo de atención a la calidad de un ambiente interno saludable. Para interior y exterior.

ATRIBUTOS PRINCIPALES

- Efecto Arenado



DATOS TÉCNICOS

Compuestos orgánicos volátiles (VOC)	Cat A/a (2004/42/CE); límite UE 30 g/l (2010). Este producto contiene máx 1,00 g/l de VOC.
Aspecto de la película EN 13300	Mate (≤ 5 gloss 85°)
Clasificación (UNI 8681 / UNI 8682)	Pintura de espesor, para capa de acabado en dispersión acuosa, monocomponente, de secado físico, mate, vinílica (B4.C.O.A.0.HA)
Contenido sólido	63 \pm 2 %
Granulometría (EN 13300 / EN 1062)	350 μ m, S3, Grueso (< 1500 μ m)
Permeabilidad al vapor (clase V) (EN 1062)	Clase V2 Medium
Peso específico	1500 \pm 50 g/l
Tiempo de espera	Admite recubrimiento de pintura después de 4h, se seca completamente pasadas las 12 h
Tipo de resina/aglomerante	Vinilo 8-9

CARACTERÍSTICAS

Recubrimiento con capa de pintura	Compatibilidad con otros productos: con todos los productos carentes de disolventes
Dilución	Agua; 0 - 15 % máx.
Gama de colores	Blanco y tintes realizables con sistema tintométrico You Color
Rendimiento	Con la aplicación de 1 mano: 3,5-5,5 mq/l
Rendimiento por envase	(14 l): 49 - 77 m2 aprox. El rendimiento varía en función de la absorción de soporte.

APLICACIÓN

Condiciones Ambientales:

Mín +5 °C máx +40 °C HR máx 80 %

Herramientas:

brocha, rodillo

Idoneidad de los Soportes:

Revoques de cemento, revoques pintados, paredes enlucidas, placas de yeso, hormigón armado visto, paneles prefabricados de hormigón, fibrocemento, madera.

Procedimiento de Aplicación:

Diluir DECO SAND PLUS como se indica y mezclar con agitador de bajo número de revoluciones. Aplicar dos manos con un intervalo de al menos 6 horas. Si se pinta con brocha o rodillo, aplicar en direcciones cruzadas para obtener un aspecto homogéneo.

Notas:

Para una superficie única, se recomienda utilizar la misma partida de producto; en caso contrario, podrían darse leves diferencias de tinta.

Preparación del Soporte:

Los soportes deben prepararse cuidadosamente mediante cepillado manual. Se debe eliminar la pintura vieja que no esté bien anclada. Antes de aplicar sobre yeso fresco, asegúrese de que haya fraguado. Nuevos soportes de pared:

Aplicar una mano de fijador Primacril (IVAS) o Micralica (IVAS).

Soportes de pared antiguos pintados:

Para eliminar la pintura suelta o descascarada, aplicar una mano de fijador Nitrofix (IVAS) o Micralica (IVAS).

En soportes de madera recomendamos rejuntar ocasionalmente para rellenar posibles huecos y microfisuras con Ivastucco. Luego lijar ligeramente para nivelar y uniformar la superficie a tratar.

ALMACENAMIENTO

Envase:

14 l - 4 l

Conservación:

1 año en envases íntegros entre 5 y 30 °C; proteger del hielo y de la exposición directa al sol

Indicaciones de eliminación y seguridad:

Eliminar según la legislación local.

Para indicaciones sobre posibles peligros, consultar la ficha de seguridad.

TECNOLOGÍAS/CERTIFICACIONES

