


GLUEFLEX P

Ficha Técnica - Ed. 06/2021



INDOOR



OUTDOOR



WATER BASED



BRUSH



TROWEL



READY TO USE

Adhesivo en pasta listo para usar

DESCRIPCIÓN

Adhesivo específico para pegar y rejuntar juntas entre revestimientos modulares como Listello Flex. Excelente trabajabilidad, sobrepintado, permeable al vapor de agua, colores estables, apto solo para procesamiento en capa fina. Para exterior. Para uso profesional

ATRIBUTOS PRINCIPALES

- Adhesivo de unión para LISTELLO FLEX
- Producto en pasta
- Puesta en obra rápida

DATOS TÉCNICOS

Clasificación UNI 8681	Adhesivo en pasta
Aspecto de la película EN 13300	NA
Espesor EN 13300	NA
Peso específico	1700 ± 50 g/l
pH	8 - 9,5
Tipo de resina/aglomerante	polimero
Contenido sólido	NA
Tiempo de espera	varía según las condiciones climáticas
VOC	Cat A/a: límite 30 g/l (2010)

CARACTERÍSTICAS

Gama de colores	Blanco, gris claro, gris, antracita, marrón
Rendimiento	2.5-3.4 kg/mq
Rendimiento por envase	Por envase (20 Kg): 6-8 m2 aprox. El rendimiento varía en función de la absorción del sustrato.
Dilución	Listo para usar
Diluyente	Agua
Recubrimiento con capa de pintura	Compatibilidad con otros productos: con todos los productos al agua

APLICACIÓN

Idoneidad de los Soportes:

Alisado de sistemas de aislamiento térmico

TERMOK8 MODULAR FLEX

Preparación del Soporte:

Aplicable en superficies secas, limpias, niveladas y de carga que tienen una absorción mínima de agua.

Procedimiento de Aplicación:

El adhesivo GLUEFLEX P debe aplicarse verticalmente con una llana dentada de 4x4, 4x6 o 5x5 mm sobre el sustrato con una capa de espesor de 1.5-2.0 mm. Dependiendo de las circunstancias (temperatura, humedad relativa del aire, etc.) no aplique más de 1 m² de adhesivo para evitar la formación de piel en el adhesivo. Nunca aplique más adhesivo del que pueda trabajar en aproximadamente 10 minutos. Presione el ladrillo "LISTELLO FLEX" en el adhesivo para que el adhesivo llene las juntas. Todas las tiras deben estar bien selladas en los bordes para evitar la penetración de agua. El ladrillo "LISTELLO FLEX" debe estar completamente incorporado en el adhesivo (esto se puede verificar fácilmente quitando una tira ya aplicada, verificando que la parte posterior esté completamente cubierta por adhesivo). Aplique los ladrillos a lo largo del nivel e inmediatamente repase las juntas con un cepillo pequeño de 10 mm humedecido. Pase los ladrillos, con un solo trazo de pincel. El tiempo de secado depende de la temperatura y la humedad relativa del aire. En caso de aplicación externa, proteger de agentes atmosféricos durante al menos 5 días. Las temperaturas no deben caer por debajo de + 5 ° C durante 24 horas después de la aplicación.

Herramientas:

Llana dentada con dientes de 4x4 mm, 4x6 mm o 5x5 mm, cepillo de 10 mm

Condiciones Ambientales:

mín +5 °C máx +30°C HR máx 80 %

ALMACENAMIENTO

Envase:

20 kg - 15 kg – 5 kg

Conservación:

18 meses en envases íntegros entre 5 y 30 °C; proteger del hielo y de la exposición directa al sol

Eliminar según la legislación local.

Para indicaciones sobre posibles peligros, consultar la ficha de seguridad

TECNOLOGÍAS/CERTIFICACIONES