



Acabado de madera transparente brillante

DESCRIPCIÓN

Barniz uretanizado transparente de gran calidad y brillo, a base de mezcla de resinas sintéticas y de uretano, aditivos hidrófugos. Forma una película protegida resistente a los agentes externos y al ataque del moho. Contiene U.V. absorbente para garantizar la protección del soporte contra los rayos ultravioleta (agrisamiento, decoloración). Formulado para el tratamiento de productos de madera situados al aire libre como persianas, áticos, pérgolas, vallas. Para interior y exterior.

ATRIBUTOS PRINCIPALES

- Alta protección UV;
- Brillante



DATOS TÉCNICOS

Aspecto de la película EN 13300	> 80 a 60°; Brillante
Espesor EN 13300	Clase A, fina (< 100 µm); 40 µ por mano
Clasificación (UNI 8681 / UNI 8682)	Barniz para acabados, en solución monocomponente, de secado químico oxidativo, brillante, alquídico uretánico (A4.A.O.B.0.BA)
Peso específico	900 ± 50 g/l
Tipo de resina/aglomerante	Poliuretano
Contenido sólido	36 ± 2%
Tiempo de espera	Fuera de polvos: 1 h Al tacto: 4 h En profundidad: 24-48 h
VOC	Cat S/e: límite 400 g/l (2010); este producto contiene 400 g/l de COV como máximo

CARACTERÍSTICAS

Rendimiento	Con la aplicación de 1 mano: 9 m ² /l
Rendimiento por envase	(2.5 l): 22 m ² aprox. El rendimiento varía en función de la absorción del soporte.
Recubrimiento con capa de pintura	Productos con base sintética previo lijado
Gama de colores	Transparente
Dilución	Listo para usar

APLICACIÓN

Idoneidad de los Soportes:

Madera

Condiciones Ambientales:

mín +5 °C máx + 35 °C HR máx 80 %

Preparación del Soporte:

Superficies nuevas de madera:

- emplaste ocasional para rellenar lagunas y microcuarteados
- lijado suave para igualar y uniformar la superficie a tratar

Todas las superficies deberán tener una humedad relativa inferior al 16 % (madera seca y estabilizada)

Superficies de madera ya pintadas y/o barnizadas:

- rascado parcial o general para eliminar residuos de pintura o barniz preexistente poco adherente, o bien eliminación total de la pintura existente mediante desbarnizado químico por disolvente mediante Sverniciatore N11 (IVAS)

- emplaste ocasional para rellenar lagunas y microcuarteados
- lijado suave para igualar y uniformar la superficie a tratar.

Herramientas:

brocha, rodillo

Procedimiento de Aplicación:

Limpiar a fondo las superficies previamente tratadas con aire comprimido y/o cepillo. Mezclar bien el producto antes de su uso. Aplicar una o dos manos de MARINERIA con brocha o rodillo, espaciadas al menos 24 horas. Se recomienda un ligero lijado entre una capa y la siguiente.

ALMACENAMIENTO

Indicaciones de eliminación y seguridad:

Eliminar según la legislación local.

Para indicaciones sobre posibles peligros, consultar la ficha de seguridad

Envase:

2,5 l - 1 l

Conservación:

1 año en envases íntegros entre 5 y 35 °C; proteger del hielo y de la exposición directa al sol