



## Acabado semicubriente

### DESCRIPCIÓN

Acabado semiopaco. Ideal para proteger la superficie realizada con revestimiento decorativo Concreto para realzar las tonalidades cromáticas y las vetas típicas del efecto travertino. Película protegida del ataque de algas, moho y microorganismos; Apto para sistemas de aislamiento exterior, para interiores y exteriores, uso profesional.

### ATRIBUTOS PRINCIPALES

- Protector/hidrófugo
- Semicubriente

### DATOS TÉCNICOS

Aspecto de la película EN 13300	Mate ( $\leq 10$ gloss $85^\circ$ )
Espesor EN 13300	Clase A, fina ( $< 100 \mu\text{m}$ )
Clasificación (UNI 8681 / UNI 8682)	Pintura para acabados, en dispersión acuosa, monocomponente, de secado físico, mate, acrílica (B4.C.O.A.2.FA)
Peso específico	$1180 \pm 50 \text{ g/l}$ 8-9
Tipo de resina/aglomerante	Acrílica
Contenido sólido	$61 \pm 2\%$
Tiempo de espera	Admite recubrimiento de pintura después de 4h, se seca completamente pasadas las 24 h
VOC	Cat A/a: límite 30 g/l (2010); este producto contiene 1 g/l de COV como máximo

### CARACTERÍSTICAS

Rendimiento	Con la aplicación de 2 manos: 7-8 $\text{m}^2/\text{l}$
Rendimiento por envase	(5 l): 35-40 $\text{m}^2$ aprox. El rendimiento varía en función de la absorción del soporte.
Recubrimiento con capa de pintura	Compatibilidad con otros productos: con todos los productos carentes de disolventes
Gama de colores	Carta de colores Materia Naturale. Admite coloración con tintométrico.
Dilución	Agua; 20-30% primera capa; 30-40% segunda mano

### APLICACIÓN

#### Notas:

Para una superficie única, se recomienda utilizar la misma partida de producto; en caso contrario, podrían darse leves diferencias de tinta.

#### Idoneidad de los Soportes:

Enfoscados de cemento, enfoscados y pinturas con base de cal, enfoscados pintados, hormigón armado a la vista, paneles y elementos prefabricados en hormigón, fibrocemento, ladrillo

#### Condiciones Ambientales:

Mín  $+5^\circ\text{C}$  máx  $+40^\circ\text{C}$  HR máx 80 %

#### Preparación del Soporte:

brocha (Brocha Veladura Klimt), rodillo de lana de pelo corto (Rodillo Magritte)

#### Herramientas:

Brocha (Brocha Veladura Klimt), rodillo de lana de pelo

corto (Rodillo Magritte)

## **Procedimiento de Aplicación:**

Para acabado blanco, aplicar dos manos de MATERIA ROMANA FINITURA MA00 (blanco semicubriente) sobre la totalidad de la superficie.

Para acabados de color, aplicar una mano de MATERIA ROMANA FINITURA MA00 (blanco semicubriente) tratando de no entrar en los veteados. Aplicar pasadas 4 horas una segunda mano en el tinte deseado sobre la totalidad de la superficie eliminando el exceso con una esponja.

## ALMACENAMIENTO

### **Indicaciones de eliminación y seguridad:**

Eliminar según la legislación local.

Para indicaciones sobre posibles peligros, consultar la ficha de seguridad.

### **Envase:**

5 l - 1 l

### **Conservación:**

2 años en envases íntegros entre 5 y 30 °C; proteger del hielo y de la exposición directa al sol.