



Fondo al agua mate

DESCRIPCIÓN

Fondo al agua mate, para alisar la superficie del soporte y optimizar la aplicación del acabado. Formulado a base de: resinas acrílicas, cargas minerales inertes, pigmentos seleccionados. Para interiores y exteriores. Para uso profesional.

ATRIBUTOS PRINCIPALES

- Alta capacidad de relleno
- Uniforma el soporte

DATOS TÉCNICOS

Clasificación UNI 8681	Pintura para capa de fondo, en dispersión acuosa, monocomponente, de secado físico, mate, acrílica (B2.C.O.A.2.FA)
Aspecto de la película EN 13300	Mate (≤ 10 gloss 85°)
Espesor EN 13300	Clase A, fina ($< 100 \mu\text{m}$)
Peso específico	1460 ± 50 g/l
pH	8 - 9
Tipo de resina/aglomerante	Acrílica
Contenido sólido	$64 \pm 2\%$
Tiempo de espera	Admite recubrimiento de pintura después de 4h, se seca completamente pasadas las 12 h
VOC	Cat A/a: límite 30 g/l (2010) Este producto contiene 8 g/l de COV como máximo

CARACTERÍSTICAS	
Gama de colores	Blanco
Rendimiento	Con la aplicación de 1 mano: 7-8 mq/l
Rendimiento por envase	(15 l): 120 m2 aprox. El rendimiento varía en función de la absorción del soporte.
Dilución	40-60% = 400-600 ml por cada litro de producto
Diluyente	Agua
Recubrimiento con capa de pintura	Compatibilidad con otros productos: con pinturas o revestimientos al agua

APLICACIÓN

Idoneidad de los Soportes:

Enfoscados de cemento, enfoscados con base de cal, hormigón armado a la vista, paneles prefabricados en hormigón, fibrocemento. En interiores es particularmente indicada como fondo impregnante preparatorio para elementos en cartón-yeso, admite recubrimiento con toda clase de acabados al agua; no se aconseja su uso sobre pintura vieja.

Preparación del Soporte:

Todos los soportes deben prepararse cuidadosamente mediante cepillado manual y/o lavado máquina de chorro de agua. Se aconseja eliminar las pinturas preexistentes.

Procedimiento de Aplicación:

Diluir METRO COVER en función de la absorción del soporte, y aplicar una sola mano. Acabar, esperando al menos 4 horas, con cualquier producto de base acuosa.

Herramientas:

brocha, rodillo de lana de pelo corto (Rodillo Magritte), pistola pulverizadora

Condiciones Ambientales:

Mín +5 °C máx +40 °C HR máx 80 %

ALMACENAMIENTO

Envase:

15 l – 5 l – 1 l

Conservación:

2 años en envases íntegros entre 5 y 30 °C; proteger del hielo y de la exposición directa al sol.

Eliminar según la legislación local.

Para indicaciones sobre posibles peligros, consultar la ficha de seguridad.

TECNOLOGÍAS/CERTIFICACIONES