



Fijador al agua

DESCRIPCIÓN

Barniz acrílico al agua, de partículas finas, de alto poder penetrante, particularmente idóneo para impregnaciones, de alto poder consolidante. Para interiores y exteriores. Para uso profesional.

ATRIBUTOS PRINCIPALES

- Consolida soportes
- Alto rendimiento

DATOS TÉCNICOS

Clasificación UNI 8681	Barniz para acabados y/o impregnación superficial simple, en dispersión acuosa, monocomponente, de secado físico, semibrillante o mate, acrílico (AO/4.C.O.A.1.FA)
Aspecto de la película EN 13300	Mate (≤ 10 gloss 85°)
Espesor EN 13300	Clase A, fina ($< 100 \mu\text{m}$)
Peso específico	$1000 \pm 50 \text{ g/l}$
pH	8 - 9
Tipo de resina/aglomerante	Acrílica
Contenido sólido	$40 \pm 2\%$
Tiempo de espera	En superficie: 2 h se seca completamente pasadas las 12 h
VOC	Cat A/h: límite 30 g/l (2010) Este producto contiene 0,2 g/l de COV como máximo

CARACTERÍSTICAS	
Gama de colores	Transparente
Rendimiento	Con la aplicación de 1 mano: 40-50 mq/l
Rendimiento por envase	(10 l): 500 m2 aprox. El rendimiento varía en función de la absorción del soporte.
Dilución	para impregnación: 400 % = 4 litros por cada litro de producto para acabados: de 1 a 3 litros por cada litro de producto según el grado de satinado deseado
Diluyente	Agua
Recubrimiento con capa de pintura	Compatibilidad con otros productos: con pinturas o revestimientos al agua

APLICACIÓN

Idoneidad de los Soportes:

Enfoscados de cemento, paredes enrasadas y elementos de yeso, hormigón armado a la vista, elementos prefabricados en hormigón, fibrocemento.

Preparación del Soporte:

Todos los soportes deben ser cuidadosamente preparados mediante cepillado manual y/o lavado con máquina de chorro de agua, según la naturaleza y la intensidad de la suciedad depositada en las superficies a tratar.

Procedimiento de Aplicación:

aplicar el producto en una sola mano si se utiliza como impregnante del soporte, en dos manos con un intervalo de 4 h entre ellas si se utiliza para acabado de paredes.

Herramientas:

Tipo: brocha para las impregnaciones, rodillo de lana de pelo corto (Rodillo Magritte), pistola pulverizadora si se utiliza como acabado

Condiciones Ambientales:

Mín +5 °C máx +40 °C HR máx 80 %

ALMACENAMIENTO

Envase:

10 l – 5 l – 1 l

Conservación:

2 años en envases íntegros entre 5 y 30 °C; proteger del hielo y de la exposición directa al sol.

Eliminar según la legislación local.

Para indicaciones sobre posibles peligros, consultar la ficha de seguridad.

TECNOLOGÍAS/CERTIFICACIONES