MURAL VERDE

Ficha Técnica - Ed. 07/2022

COLOURABLE

INDOOR WATER BASED BRUSH ROLLER AIRLESS

Pintura al agua de pared transpirante mate

DESCRIPCIÓN

Pintura al agua de pared transpirante mate a base de resinas sintéticas vinilacrílicas en dispersión acuosa, pigmentos seleccionados, cargas minerales que les proporcionan un gran cuerpo. Ideal como base para realizar tintes claros y pastel. Para interiores. Para uso profesional.

ATRIBUTOS PRINCIPALES

- Mate
- Transpirante
- Alta capacidad de relleno

V1 BREATHABLE matt BRILLIANCE class 2 COVERAGE

DATOS TÉCNICOS	
Clasificación UNI 8681	Pintura para acabados, en dispersión acuosa, monocomponente, de secado físico, mate, vinilversática. (B4.C.O.A.2.HF)
Aspecto de la película EN 13300	Mate (≤ 10 gloss 85°)
Espesor EN 13300	Clase A, fina (< 100 µm)
Grado de cobertura EN 13300	Clase 2
Peso específico	1660 ± 50 g/l
pH	7-8
Tipo de resina/aglomerante	Vinilversática
Contenido sólido	67 ± 2%
Permeabilidad al vapor de agua EN 1062	Clase V1 Alta
Tiempo de espera	Admite recubrimiento de pintura después de 6h, se seca completamente pasadas las 12 h
VOC	Cat A/a: límite 30 g/l (2010) Este producto contiene 17 g/l de COV como máximo

MURAL VERDE

Ficha Técnica - Ed. 07/2022

CARACTERÍSTICAS	
Gama de colores	Blanco y tintes realizables con sistema tintométrico You Color
Rendimiento	Con la aplicación de 2 manos: 3,5-4,5 m2/l
Rendimiento por envase	(14 l): 63 m2 aprox. El rendimiento varía en función de la absorción del soporte
Dilución	25-30 % = 250-300 ml/l
Diluyente	Agua
Recubrimiento con capa de pintura	Compatibilidad con otros productos: con todos los productos al agua

APLICACIÓN

Idoneidad de los Soportes:
Enfoscados de cemento, enfoscados pintados, enfoscados y pinturas a base de cal, hormigón armado a la vista, paneles y elementos prefabricados en hormigón, paredes y elementos de yeso, fibrocemento.
Preparación del Soporte:
Todos los soportes deben estar secos, limpios, con buena cohesión y libres de sustancias en fase de desprendimiento. Los enfoscados deben estar suficientemente curados, en función del tipo de material y de las indicaciones del fabricante. En superficies con presencia de mohos o algas, aplicar primero una capa de Sana Solux y esperar al menos 24 horas antes de proceder. En caso de pinturas viejas o soportes con polvo, se aconseja la aplicación de una capa de imprimación consolidante ACRILICA 100 o proceder a la eliminación si esto no fuera suficiente.
Procedimiento de Aplicación:
Diluir MURAL VERDE como se indica y mezclar con agitador de bajo número de revoluciones. Aplicar dos manos con un intervalo de al menos 4 horas. Si se pinta con brocha o rodillo, aplicar en direcciones cruzadas para obtener un aspecto homogéneo.
Herramientas:
brocha, rodillo, pistola pulverizadora
Condiciones Ambientales:
mín +5 °C máx +35°C HR máx 80 %

ALMACENAMIENTO

Envase:
14 l – 5 l – 2,5 l
Conservación:
1 año en envases íntegros entre 5 y 30 °C; proteger del hielo y de la exposición directa al sol
Eliminar según la legislación local.
Para indicaciones sobre posibles peligros, consultar la ficha de seguridad

TECNOLOGÍAS/CERTIFICACIONES

IVAS Industria Vernici S.p.A. – Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) – Italia
Tel. +39 0541 815811 – Fax. +39 0541 815815 - www.gruppoivas.com – ivas@gruppoivas.com

Esta Ficha Técnica ha sido redactada conforme a nuestros mejores conocimientos técnico-científicos. Sin embargo, no comporta compromiso alguno ni supone asunción de responsabilidades, ya que las condiciones de uso no están sujetas a nuestro control. Se aconseja comprobar siempre que el producto sea adecuado al caso específico.