



Acabado decorativo matérico

DESCRIPCIÓN

Acabado decorativo matérico adecuado para acabados nobles, proporciona a la superficie un efecto metálico, mate y aterciopelado, lavable. Para interiores. Para uso profesional.

ATRIBUTOS PRINCIPALES

- Metalizado mate
- En relieve



DATOS TÉCNICOS

Clasificación UNI 8681	Pintura de espesor, para acabado, en dispersión acuosa, monocomponente, de secado físico, semibrillante, acrílica (B4.C.O.A.0.FA)
Aspecto de la película EN 13300	Mate (≤ 10 gloss 85°)
Espesor EN 13300	Clase A, fina ($< 100 \mu\text{m}$)
Peso específico	1280 \pm 50 g/l
pH	7-8
Tipo de resina/aglomerante	Acrílica
Contenido sólido	55 \pm 2%
Tiempo de espera	Admite recubrimiento de pintura después de 4h, se seca completamente pasadas las 24 h
VOC	Cat A/i: límite 140 g/l (2010) Este producto contiene 42 g/l de COV como máximo

CARACTERÍSTICAS

Gama de colores	Carta de colores Senso. Admite coloración con tintométrico.
Rendimiento	Con la aplicación de 1 mano: 4-5 mq/l el rendimiento varía en función del efecto deseado
Rendimiento por envase	(5 l): 15-25 m2 aprox. El rendimiento varía en función de la absorción del soporte.
Dilución	Listo para usar
Diluyente	Agua
Recubrimiento con capa de pintura	Compatibilidad con otros productos: con todos los productos carentes de disolventes

APLICACIÓN**Idoneidad de los Soportes:**

Enfoscados de cemento, enfoscados pintados, paredes enrasadas con yeso, hormigón armado a la vista, paneles prefabricados en hormigón, fibrocemento, madera.

Preparación del Soporte:

Soportes de pared:

Los soportes deben ser cuidadosamente preparados mediante cepillado manual. Si existen sustratos de pintura no suficientemente fijados, deben quitarse. Antes de aplicar en enfoscados frescos, asegurarse de que éstos hayan fraguado. Aplicación de una mano de Metro Fix.

Soportes de madera ya pintados o barnizados:

Raspado parcial o general para eliminar los residuos de pintura o barniz poco adherente, o eliminación de toda la pintura mediante despintado químico con disolvente.

Soportes de madera nuevos o viejos ya tratados como se ha indicado:

Emplaste ocasional para rellenar lagunas y microcuarteados con Metro Stuc.

Lijado ligero para igualar y uniformar la superficie a tratar.

Aplicación de una mano de Metro Fix y lijado ligero. Acto seguido, comprobación de la consistencia del soporte: si hubiera partes que desprenden polvo o con incoherencias, será necesario repetir la aplicación de Metro Fix.

Procedimiento de Aplicación:

Efecto Steel

Aplicar dos manos de Senso para enrasar con Llana Inox Pollock en distintas direcciones para obtener un efecto movido.

Efecto Industrial

Aplicar la primera mano de Senso para enrasar con Llana Inox Pollock. Una vez seco, aplicar una segunda mano abundante y trabajar la superficie a cuadros, con el lado ancho de la espátula, manteniéndola en posición plana. Pasados unos minutos, cuando el producto comience a secarse, alisar la superficie con la parte estrecha de la espátula, haciendo resaltar los arañados en horizontal y vertical.

Efecto Textile

Aplicar una mano abundante de Senso con la brocha en vertical; cuando el producto empiece a secarse, alisar la superficie con Llana Inox Pollock para obtener un efecto rayado.

Notas:

Para una superficie única, se recomienda utilizar la misma partida de producto; en caso contrario, podrían darse leves diferencias de tinta.

Herramientas:

Brocha (Brocha Klimt), llana de acero inoxidable (Llana Inox Pollock).

Condiciones Ambientales:

Mín +5°C máx +40°C HR máx 80 %

ALMACENAMIENTO**Envase:**

5 l - 2,5 l - 1 l

Conservación:

2 años en envases íntegros entre 5 y 30 °C; proteger del hielo y de la exposición directa al sol.

Eliminar según la legislación local.

Para indicaciones sobre posibles peligros, consultar la ficha de seguridad.

TECNOLOGÍAS/CERTIFICACIONES