



Fissativo all'acqua ad alta resa

DESCRIZIONE

Fissativo all'acqua ad alta resa a base di microemulsioni acriliche che conferiscono un alto potere consolidante. Particolarmente indicato su intonaci e pitture esistenti. Il prodotto ha ottenuto la certificazione Eurofins per Indoor Air Comfort Gold a garanzia che il prodotto soddisfa i requisiti di basse emissioni. Per interno ed esterno.

PROPRIETÀ PRINCIPALI

- Elevata resa;
- Acrilica

DATI TECNICI

Composti organici volatili (VOC)	Cat A/h (2004/42/CE); limite UE 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 1,00 g/l di VOC.
Brillantezza/aspetto del film (EN 13300 / EN 1062)	Opaco (≤ 10 gloss 85°)
Dimensioni massime delle particelle (EN 13300)	Classe A, fine ($< 100 \mu\text{m}$)
Classificazione (UNI 8681 / UNI 8682)	Vernice per strato di finitura e/o impregnazione superficiale semplice, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, semilucida o opaca, acrilica. (AO/4.C.O.A.1.FA)
Peso specifico	$1000 \pm 30 \text{ g/l}$
pH	8.3-9
Tipo di legante	Acrilica
Contenuto solido	$35 \pm 2\%$
Tempo d'essiccazione	Sovraverniciabile dopo 6h, completamente asciutto dopo 12 h

CARATTERISTICHE

Resa	Con l'applicazione di 1 mano: 40-50 mq/l
Resa per confezione	(25 l): 1250 mq ca. La resa varia in base all'assorbimento del supporto.
Sovraverniciabilità	Compatibilità con altri prodotti: con tutti i prodotti a base acqua
Gamma colori	Incolore
Diluizione	Acqua; 400% - per finiture 100-300%

APPLICAZIONE

Tipo supporto:

Intonaci cementizi, pareti rasate ed elementi in gesso, cemento armato a vista, elementi prefabbricati in calcestruzzo, fibrocemento

Condizioni ambientali:

min +5°C max +35°C UR max 80%

Preparazione del supporto:

Tutti i supporti devono essere privi di sostanze distaccanti, asciutti, puliti e coesi. Gli intonaci devono essere sufficientemente stagionati in base al tipo di materiale e alle indicazioni del produttore. Su superfici con presenza di muffe o alghe applicare prima una mano di Sana Solux e attendere almeno 24 ore prima di procedere come indicato nella scheda tecnica. In caso di vecchie pitture sfogliate e in stato di avanzato degrado si consiglia di procedere con la rimozione.

Strumenti di applicazione:

pennello, rullo a pelo corto

Modalità di applicazione:

Diluire ACRILICA 100 come indicato e miscelare con agitatore a basso numero di giri. Applicare una mano incrociando le direzioni durante l'applicazione.

NB: verificare sempre che la superficie trattata non risulti lucida, eventualmente aumentare la diluizione.

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Indicazioni smaltimento e sicurezza:

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

Confezioni:

25 l - 5 l - 1 l

Conservazione:

1 anno in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole

TECNOLOGIE/CERTIFICAZIONI

