



Fissativo per incapsulamento amianto

DESCRIZIONE

Fissativo acrilico impregnante a base d'acqua, formulato per l'inertizzazione di materiali contenenti fibre d'amianto, al fine di procedere alla loro successiva rimozione. Conforme al decreto del Ministero della Sanità del 20 Agosto 1999 per rivestimenti incapsulanti tipo D. Per esterno. Per uso professionale.

PROPRIETA' PRINCIPALI

- Incapsulamenti di tipo D

DATI TECNICI

Classificazione UNI 8681	Vernice per impregnazione superficiale a saturazione, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, semilucida/lucida, acrilica (A1.C.O.A.1.FA)
Aspetto del Film UNI 13300	Opaco (≤ 10 gloss 85°)
Spessore UNI 13300	20 μ m, Classe A, fine ($< 100 \mu$ m)
Peso Specifico	1000 $\pm$ 50 g/l
pH	7-8
Tipo di Legante	Acrilica
Contenuto Solido	33 $\pm$ 2 %
Tempo d'Essiccazione	In superficie: 1 h In profondità: 6 – 8 h in funzione delle condizioni ambientali
VOC	Cat A/h: limite 30 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 3 g/l di COV

CARATTERISTICHE	
Gamma Colori	Rosso
Resa	Con l'applicazione di 1 mano: 8 mq/l
Resa per confezione	(25 l): 200 mq ca. La resa varia in base all'assorbimento del supporto.
Diluizione	100 % = 1 litro per ogni litro di prodotto
Diluibile con	Acqua
Sovraverniciabilità	Compatibilità con altri prodotti: con tutti i prodotti a base acqua

APPLICAZIONE

Tipo di Supporti:

Manufatti contenenti fibre di amianto (lastre e tegole per manti di copertura, pannelli isolanti)

Preparazione dei Supporti:

Non è richiesta preparazione del supporto in quanto il prodotto ha la funzione di inglobare le fibre di amianto in superficie per consentire la rimozione dei materiali nei modi e tempi previsti dalle normative vigenti.

Modalità di Applicazione:

Applicare in mano unica avendo cura di non provocare dispersione di fibre nell'ambiente. Operare nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifiche da amianto, sicurezza del lavoro e inquinamento ambientale

Strumenti di Applicazione:

pennello, airless

Condizioni Ambientali:

min +5°C max +40°C UR max 80%

IMMAGAZZINAMENTO

Confezioni:

25 l - 5 l

Durata e Conservazione:

6 mesi in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

TECNOLOGIE/CERTIFICAZIONI