



**Legante per fissaggi a presa rapida. Per interno ed esterno.**

## DESCRIZIONE

Legante antiritiro in polvere a presa rapida a base di cemento inerte ed additivi. Idoneo per ripristini di piccole superfici verticali e soffittature, rinzaffi, piccole stuccature, e fissaggio di elementi nelle murature. Per uso professionale.

## PROPRIETA' PRINCIPALI

- Antiritiro
- Presa rapida

## DATI TECNICI

<b>Classificazione UNI 8681</b>	Stucco per strato di fondo monocomponente ad essiccamento fisico, opaco, a base di cemento.
<b>Aspetto del film UNI 13300</b>	Opaco G3 ( $\leq 10$ gloss 85°)
<b>Granulometria Massima UNI 1062</b>	600 $\mu\text{m}$ , S3, Grosso ( $< 1500$ $\mu\text{m}$ )
<b>Spessore Massimo Applicabile</b>	5mm in due mani
<b>Peso Specifico Prodotto in Pasta</b>	1800 $\pm$ 50 g/l
<b>pH</b>	12
<b>Tipo di Legante</b>	Cementizio (UNI 8681: TA)
<b>Contenuto Solido</b>	100%
<b>VOC</b>	Non destinato ad usi di cui la Direttiva 2004/42/CE

## CARATTERISTICHE

<b>Gamma Colori</b>	Grigio scuro
<b>Resa</b>	1,5 kg per Litro di cavità
<b>Rapporto di Miscelazione</b>	22% con acqua 5,5 Litri per confezione da 25Kg
<b>Diluibile con</b>	Acqua
<b>Tempo d'Essiccazione</b>	24-48 ore fra una mano e l'altra. almeno 10gg per essere ricoperto. L'essiccazione è fortemente dipendente dalle condizioni ambientali.
<b>Sovraverniciabilità</b>	Compatibilità con altri prodotti: con tutti i prodotti a base acqua

## APPLICAZIONE

### Tipo di Supporti:

Intonaci stagionati in genere, cemento armato a vista, elementi prefabbricati in calcestruzzo

### Preparazione dei Supporti:

Pulire accuratamente il supporto e rimuovere le parti incoerenti. Bagnare accuratamente la superficie interessata all'applicazione

### Modalità di Applicazione:

Miscelare accuratamente 1 kg di prodotto con 0,22 l di acqua, avendo cura di aggiungere l'acqua nel prodotto e non il contrario, applicare tempestivamente

### Strumenti di Applicazione:

spatola, cazzuola, agitatore meccanico a basso numero di giri

### Condizioni Ambientali:

min +5°C max +35°C

## IMMAGAZZINAMENTO

### Confezioni:

Sacchi da 25 kg

### Durata e Conservazione:

1 anno su bancale e nelle confezioni integre fra 5 e 30°C in ambiente asciutto.

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

## CERTIFICAZIONI\CLASSIFICAZIONI

