

# COLORANTI CONC YOUCOLOR ALL'ACQUA

Scheda Tecnica - Ed. 03/2022



COMPANY  
WITH QUALITY  
MANAGEMENT  
SYSTEM  
CERTIFIED



INDOOR



OUTDOOR



READY  
TO USE

## Pasta colorante all'acqua

### DESCRIZIONE

Coloranti all'acqua per interno ed esterno ad alta concentrazione di pigmenti prevalentemente inorganici ad altissimo potere colorante. Permettono di ottenere tonalità intense e possiedono un'elevata resistenza alla fotodegradazione. Esenti da nonilfenoli piombo e cromati. Utilizzabili in tutti i prodotti base acqua. Per uso professionale.

### PROPRIETA' PRINCIPALI

- Colorante concentrato

### DATI TECNICI

Classificazione UNI 8681	Non classificabile
Tipo di Legante	esente
VOC	Prodotto non destinato agli usi previsti dalla Direttiva 2004/42/CE

COLORANTE	SIGLA	MASSA VOLUMICA +/- 0.03 KG/L	VISCOSITA' BROOKFIELD CPS A 20°C (5RPM)	COMPATIBILITA' : TUTTI PRODOTTI BASE ACQUA
GIALLO OCRA	HGO	1,7	5000 - 7000	
GIALLO AMBRA	HGA	1.89	7000 - 9000	
GIALLO LIMONE	HGL	1,83	5000 - 7000	
BLU FTALO	HBF	1,11	2000 - 3200	NON UTILIZZABILE PER PRODOTTI AI SILICATI E CALCE
VERDE FTALO	HVF	1,07	2000 - 4000	NON UTILIZZABILE PER PRODOTTI AI SILICATI E CALCE
BLU COBALTO	HBC	1,59	4500 - 6500	
BLACK	HBL	1.54	4400 - 6400	
WHITE	HWH	2,12	13000 - 15000	
ROSSO BRUNO	HRB	2,00	6000 - 8000	
ARANCIO OSSIDO	HAO	1,62	5000 - 7000	
ARANCIO BRILLANTE	HAB	2,00	3600 - 5600	
ROSSO OSSIDO	HRO	1,75	4200 - 6200	
ARANCIO	HAR	1,45	4000 - 7000	INTERNO
BORDEAUX	HBS	1,06	1800 - 2800	INTERNO
VIOLETTO	HVV	1,02	1500 - 2500	INTERNO
ROSSO	HRS	1,06	2600 - 4600	INTERNO
GIALLO	HGN	1,14	3000 - 4200	INTERNO
GIALLO STRONG	HSG	2,15	5000 - 7000	NON UTILIZZABILE PER PRODOTTI ALLA CALCE
ARANCIO STRONG	HSA	1,12	3800 - 5400	
ROSSO STRONG	HSR	1,19	3000 - 4600	

CARATTERISTICHE	
Resa	Non determinabile
Diluizione	Pronto uso

## APPLICAZIONE

**Tipo di Supporti:** Il prodotto non deve essere utilizzato da solo ma sempre come additivo per pitture o smalti all'acqua pertanto i supporti sono quelli indicati nelle schede tecniche dei singoli prodotti

**Modalità di Applicazione:**

Agitare il contenitore nel mixer per 5 minuti prima do ogni utilizzo. Versare il colorante nel Tintometro o nella pittura non diluita e rimescolare accuratamente. Si consiglia di attendere qualche ora prima di applicare il prodotto

**Strumenti di Applicazione:**

**Note:**

**Condizioni Ambientali:**

Min +5°C max +40°C UR max 80%

## IMMAGAZZINAMENTO

**Confezioni:**

1l - 2l

**Durata e Conservazione:**

2 anni in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole.

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza.

## TECNOLOGIE/CERTIFICAZIONI