



Fondo acrilico all'acqua extrafine opaco

DESCRIZIONE

Fondo all'acqua extrafine opaco pronto a base di resine acriliche, cariche minerali e inerti. Uniforma la superficie liscie del supporto al fine di ottimizzare l'applicazione del prodotto di finitura. Ideale per cls, cartongesso e intonaci base gesso. Il prodotto ha ottenuto la certificazione Eurofins per Indoor Air Comfort Gold a garanzia che il prodotto soddisfa i requisiti di basse emissioni. Per interno ed esterno.

PROPRIETÀ PRINCIPALI

- Uniforma gli assorbimenti delle superfici
- Ottimizza la copertura del ciclo con successive mani di finitura

DATI TECNICI

| | |
|--|--|
| Brillantezza/aspetto del film (EN 13300 / EN 1062) | Opaco (≤ 10 gloss 85°) |
| Dimensioni massime delle particelle (EN 13300) | Classe A, fine ($< 100 \mu\text{m}$) |
| Classificazione (UNI 8681 / UNI 8682) | Pittura per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica. (B2.C0.A.2.FA) |
| Peso specifico | 1400 \pm 30 g/l |
| pH | 8,3-9 |
| Tipo di legante | Acrilica |
| Contenuto solido | 53 \pm 2% |
| Tempo d'essiccazione | Sovraverniciabile dopo 6h, completamente asciutto dopo 12 h |
| Composti organici volatili (VOC) | Per interni: Cat A/a; limite 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 1,00 g/l di VOC. |

CARATTERISTICHE

| | |
|---------------------|---|
| Resa | Con l'applicazione di 1 mano: 10-12 mq/l |
| Resa per confezione | (14 l): 154 mq ca. La resa varia in base all'assorbimento del supporto. |
| Sovraverniciabilità | Compatibilità con altri prodotti: con tutti i prodotti a base acqua |
| Gamma colori | Bianco e tinte realizzabili con Sistema tintometrico You Color |
| Diluizione | Acqua; pronto uso |

APPLICAZIONE

Tipo supporto:

Intonaci cementizi, intonaci a base calce, vecchie pitturazioni non sfarinanti, elementi prefabbricati in calcestruzzo, fibrocemento.

Condizioni ambientali:

min +5°C max +35°C UR max 80%

Preparazione del supporto:

I supporti devono essere privi di sostanze distaccanti, polvere, smog o altro, asciutti, coesi e sufficientemente stagionati. Su superfici con presenza di alghe o muffe trattare con ciclo igienizzante SANASOLUX.

CALCE & GESSO - CARTONGESSO

Riempimento di tutte le irregolarità come fessure mediante applicazione di stucco fine a base di resine sintetiche IVASTUCCO

e successivo carteggio con carta vetrata. Spazzolare e consolidare mediante applicazione di una mano di fissativo acrilico ACRILICA 100. A supporto completamente asciutto applicazione di una mano di fondo extrafine DESIGN COVER. Completare il ciclo con due mani di finitura con pitture lavabili, idrosmalti o smalti all'acqua (IVAS).

INTONACO

Riempimento di tutte le irregolarità come fessure mediante applicazione di stucco fine a base di resine sintetiche IVASTUCCO e successivo carteggio con carta vetrata. A seconda del tipo di intonaco esecuzioni di eventuali ripristini o rasature con UNIFORM BIANCO/GRIGIO. Consolidamento mediante applicazione di una mano di fissativo acrilico ACRILICA 100. A supporto completamente asciutto applicazione di una mano di fondo extrafine DESIGN COVER. Completare il ciclo con due mani di finitura con pitture lavabili, idrosmalti o smalti all'acqua (IVAS).

Strumenti di applicazione:

pennello, rullo a pelo corto, airless

Modalità di applicazione:

Miscelare DESIGN COVER e applicare una mano incrociando le direzioni durante l'applicazione.

IMMAGAZZINAMENTO

Indicazioni smaltimento e sicurezza:

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

Confezioni:

14 l - 5 l - 1l

Conservazione:

1 anno in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole

TECNOLOGIE/CERTIFICAZIONI

