



INDOOR



OUTDOOR



WATER
BASED



BRUSH



ROLLER



AIRLESS



READY
TO USE

Impregnante per legno all'acqua

DESCRIZIONE

Protettivo del legno a base di resine sintetiche in dispersione acquosa. Forma un film estremamente sottile ma fortemente resistente agli attacchi di agenti fisici esterni ed alla muffe. Penetra in profondità, non fa da pellicola per cui non sfoglia, è privo di odore ad essiccazione avvenuta. Opaco. Per interno ed esterno. Uso ristretto agli utilizzatori professionali.

PROPRIETÀ PRINCIPALI

- Ad elevata penetrazione;
- Non sfoglia



BRILLIANCE

DATI TECNICI

Brillantezza/aspetto del film (EN 13300 / EN 1062)	Opaco (≤ 10 gloss 85°)
Dimensioni massime delle particelle (EN 13300)	Classe A, fine ($< 100 \mu\text{m}$)
Classificazione (UNI 8681 / UNI 8682)	Vernice per impregnazione superficiale a saturazione, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, opaca, acrilica. (A1.A.O.C.2.FD)
Peso specifico	$1010 \pm 50 \text{ g/l}$
pH	7-8
Tipo di legante	Acrilica
Contenuto solido	$11 \pm 1\%$
Tempo d'essiccazione	Sovraverniciabile dopo 6h, completamente asciutto dopo 24 h
VOC	Cat A/f: limite 130 g/l (2010); questo prodotto contiene al massimo 70 g/l di COV

CARATTERISTICHE

Resa	Con l'applicazione di 1 mano: 10-12 mq/l
Resa per confezione	(2.5 l): 30 mq ca. La resa varia in base all'assorbimento del supporto.
Sovraverniciabilità	Compatibilità con altri prodotti: può essere sovraverniciato con altre vernici sia sintetiche che oleose, ma non con prodotti contenenti solventi forti
Gamma colori	Incolore o colori di cartella "Ivaswood"
Tipo di diluente	Acqua
Diluizione	pronto all'uso, eventualmente aggiungere una piccola quantità d'acqua per portarlo a consistenza

APPLICAZIONE

Note:
na

Tipo supporto:
Legno

Condizioni ambientali:
min +5°C max +35°C UR max 80%

Preparazione del supporto:
Superfici in legno nuove:
- lavare legni particolarmente resinosi con Diluente Sintetico (IVAS)

- stuccatura saltuaria a riempimento di eventuali lacune e microcavillature
 - leggera carteggiatura a pareggiare e rendere uniforme la superficie da trattare
- Tutte le superfici dovranno avere un'umidità relativa inferiore al 16% (legno stagionato)

Superfici in legno già pitturate e/o verniciate:

- asportazione totale della pittura esistente mediante sverniciatura chimica al solvente con Sverniciatore N11 (IVAS)
- stuccatura saltuaria a riempimento di eventuali lacune e microcavillature
- leggera carteggiatura a pareggiare e rendere uniforme la superficie da trattare.

Strumenti di applicazione:

pennello, rullo a pelo corto, airless

Modalità di applicazione:

Miscelare IDROFILL con agitatore a basso numero di giri e applicare una mano. Ad essiccazione avvenuta, per una maggiore protezione, carteggiare leggermente e applicare una o due mani di IDROCERATO seguendo le indicazioni riportate in scheda tecnica.

IMMAGAZZINAMENTO

Indicazioni smaltimento e sicurezza:

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

Confezioni:

2,5 l - 1 l

Conservazione:

1 anno in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole