



Fissativo all'acqua ai silicati

DESCRIZIONE

Fissativo all'acqua per cicli minerali a base di silicati. Particolarmente idoneo per consolidare intonaci esistenti, rappezzati e per supporti con vecchie pitture organiche. Può essere utilizzata come diluente in Ivasil pittura e Ivasil Fondo. Conforme alla norma DIN 18363. Per interno e esterno.

PROPRIETÀ PRINCIPALI

- Elevata traspirabilità;
- silicatizza



DATI TECNICI

Brillantezza/aspetto del film (EN 13300 / EN 1062)	Opaco (≤ 10 gloss 85°)
Dimensioni massime delle particelle (EN 13300)	Classe A, fine ($< 100 \mu\text{m}$)
Classificazione (UNI 8681 / UNI 8682)	Pittura per strato di fondo, in soluzione acquosa, monocomponente, ad essiccamento chimico reattivo, opaca, ai silicati inorganici. (A2.A.O.C.2.QA)
Peso specifico	$1100 \pm 50 \text{ g/l}$
pH	> 11
Tipo di legante	Silicato Inorganico
Contenuto solido	$13 \pm 2\%$
Tempo d'essiccazione	Sovraverniciabile dopo 6h, completamente asciutto dopo 12 h
VOC	Cat A/h: limite 30 g/l (2010); questo prodotto contiene al massimo $1,00 \text{ g/l}$ di COV

CARATTERISTICHE

Resa	Con l'applicazione di 1 mano: $7-8 \text{ mq/l}$
Resa per confezione	(25 l): 190 mq ca. La resa varia in base all'assorbimento del supporto.
Sovraverniciabilità	Compatibilità con altri prodotti: con i prodotti della Linea IVASIL appena asciutto o dopo 24 h
Gamma colori	Incolore
Diluizione	Acqua; pronto all'uso

APPLICAZIONE

Tipo supporto:

Intonaci cementizi a base calce, intonaci pitturati inorganici, supporti minerali

Condizioni ambientali:

min $+5^\circ\text{C}$ max $+35^\circ\text{C}$ UR max 80%

Preparazione del supporto:

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio e/o idropulitrice a seconda della natura e dell'intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare; le vecchie pitturazioni inorganiche ed i relativi residui devono essere asportate. Data la forte alcalinità della pittura devono essere convenientemente protette tutte le superfici non minerali. Il prodotto intacca irrimediabilmente i vetri.

Strumenti di applicazione:

pennello, rullo a pelo corto

Modalità di applicazione:

Miscelare IVASIL PRIMER S con agitatore a basso numero di giri. Applicare una mano incrociando le direzioni durante l'applicazione. Su intonaci rappezzati possono essere necessarie due mani.

IMMAGAZZINAMENTO

Indicazioni smaltimento e sicurezza:

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

Confezioni:

25 l - 5 l

Conservazione:

6 mesi in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole

TECNOLOGIE/CERTIFICAZIONI

