


IVASIL PRIMER S

Scheda Tecnica - Ed. 06/2021



COMPANY
WITH QUALITY
MANAGEMENT
SYSTEM
CERTIFIED



OUTDOOR



WATER
BASED



BRUSH



ROLLER

Fissativo all'acqua ai silicati

DESCRIZIONE

Fissativo all'acqua per cicli minerali a base di silicati. Particolarmente idoneo per consolidare intonaci esistenti, rappezzati e per supporti con vecchie pitture organiche. Può essere utilizzato come diluente in Ivasil pittura e Ivasil Fondo. Conforme alla norma DIN 18363. Per esterno. Per uso professionale.

PROPRIETA' PRINCIPALI

- Elevata traspirabilità
- silicatizza



MINERAL

DATI TECNICI

| | |
|----------------------------|--|
| Classificazione UNI 8681 | Pittura per strato di fondo, in soluzione acquosa, monocomponente, ad essiccamento chimico reattivo, opaca, ai silicati inorganici. (A2.A.O.C.2.QA) |
| Aspetto del Film UNI 13300 | Opaco (≤ 10 gloss 85°) |
| Spessore UNI 13300 | Classe A, fine ($< 100 \mu\text{m}$) |
| Peso Specifico | 1100 ± 50 g/l |
| pH | >11 |
| Tipo di Legante | Silicato Inorganico |
| Contenuto Solido | $13 \pm 2\%$ |
| Tempo d'Essiccazione | Sovraverniciabile dopo 4h, completamente asciutto dopo 12 h |
| VOC | Cat A/c: limite 40 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 9 g/l di COV |

IVASIL PRIMER S



Scheda Tecnica - Ed. 06/2021

| CARATTERISTICHE | |
|---------------------|---|
| Gamma Colori | Incolore |
| Resa | Con l'applicazione di 1 mano: 7-8 mq/l |
| Resa per confezione | (25 l): 190 mq ca. La resa varia in base all'assorbimento del supporto. |
| Diluizione | pronto all'uso |
| Diluibile con | Acqua |
| Sovraverniciabilità | Compatibilità con altri prodotti: con i prodotti della Linea IVASIL appena asciutto o dopo 24 h |

APPLICAZIONE

Tipo di Supporti:

Intonaci cementizi a base calce, intonaci pitturati inorganici, supporti minerali

Preparazione dei Supporti:

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio e/o idropulitrice a seconda della natura e dell'intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare; le vecchie pitturazioni inorganiche ed i relativi residui devono essere asportate. Data la forte alcalinità della pittura devono essere convenientemente protette tutte le superfici non minerali. Il prodotto intacca irrimediabilmente i vetri.

Modalità di Applicazione:

Miscelare IVASIL PRIMER S con agitatore a basso numero di giri. Applicare una mano incrociando le direzioni durante l'applicazione. Su intonaci rappezzati possono essere necessarie due mani.

Strumenti di Applicazione:

pennello, rullo a pelo corto

Condizioni Ambientali:

min +5°C max +35°C UR max 80%

IMMAGAZZINAMENTO

Confezioni:

25 l – 5 l

Durata e Conservazione:

6 mesi in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

TECNOLOGIE/CERTIFICAZIONI



IVAS Industria Vernici S.p.A. – Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) – Italia
Tel. +39 0541 815811 – Fax. +39 0541 815815 - www.gruppoivas.com – ivas@gruppoivas.com

Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche non comporta tuttavia nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.