



Fissativo all'acqua

DESCRIZIONE

Vernice acrilica all'acqua a particelle fini, ad alto potere penetrante particolarmente idonea per impregnazioni, ad alto potere consolidante. Per interno ed esterno. Per uso professionale.

PROPRIETA' PRINCIPALI

- Consolida supporti
- Elevata resa

DATI TECNICI

| | |
|----------------------------|--|
| Classificazione UNI 8681 | Vernice per strato di finitura e/o impregnazione superficiale semplice, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, semilucida o opaca, acrilica (AO/4.C.O.A.1.FA) |
| Aspetto del Film UNI 13300 | Opaco (≤ 10 gloss 85°) |
| Spessore UNI 13300 | Classe A, fine ($< 100 \mu\text{m}$) |
| Peso Specifico | $1000 \pm 50 \text{ g/l}$ |
| pH | 8 - 9 |
| Tipo di Legante | Acrilica |
| Contenuto Solido | $40 \pm 2\%$ |
| Tempo d'Essiccazione | In superficie: 2 h completamente asciutto dopo 12 h |
| VOC | Cat A/h: limite 30 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 0,2 g/l di COV |

| CARATTERISTICHE | |
|---------------------|--|
| Gamma Colori | Incolore |
| Resa | Con l'applicazione di 1 mano: 40-50 mq/l |
| Resa per confezione | (10 l): 500 mq ca. La resa varia in base all'assorbimento del supporto. |
| Diluizione | per impregnazione: 400% = 4 litri ogni litro di prodotto per finiture: da 1 a 3 litri ogni litro di prodotto a seconda del grado di satinatura desiderato |
| Diluibile con | Acqua |
| Sovraverniciabilità | Compatibilità con altri prodotti: con pitture o rivestimenti a base acquosa |

APPLICAZIONE

Tipo di Supporti:

Intonaci cementizi, pareti rasate ed elementi in gesso, cemento armato a vista, elementi prefabbricati in calcestruzzo, fibrocemento

Preparazione dei Supporti:

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice a seconda della natura e dell'intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare.

Modalità di Applicazione:

Applicare il prodotto in una sola mano se utilizzato come impregnante del supporto, in due mani intervallate di 4 h se utilizzato per finitura delle pareti.

Strumenti di Applicazione:

Tipo: pennello per le impregnazioni, rullo in lana a pelo corto (Rullo Magritte), airless se utilizzato come finitura

Condizioni Ambientali:

Min +5°C max +40°C UR max 80%

IMMAGAZZINAMENTO

Confezioni:

10 l – 5 l – 1 l

Durata e Conservazione:

2 anni in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole.

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza.

TECNOLOGIE/CERTIFICAZIONI