



Sigillante per fughe beige

DESCRIZIONE

Malta cementizia, idrofugata nella massa, per la stuccatura di fughe dei listelli tipo facciavista fatti a mano in pasta "molla" su pannelli isolanti. Prodotto monocomponenti, costituiti da una miscela in polvere di calce, cemento, inerti calcarei e silicei selezionati e in granulometria calibrata. Possiedono ottime caratteristiche di adesione e resistenza ai cicli di gelo e disgelo. Per esterno.

PROPRIETÀ PRINCIPALI

- Specifico per faccia vista

DATI TECNICI

Classificazione (UNI 8681 / UNI 8682)	Stucco per strato riempitivo, in polvere ad essiccamento fisico, opaco a base di calce-cemento e copolimeri vinilici.
Granulometria (EN 13300 / EN 1062)	1,2mm
Tempo aperto (EN 1346)	20 min tempo di raschiatura 40 min
Conducibilità termica (λ) (EN 1745)	0,9
Coefficiente diffusione vapore acqueo (μ) (EN 1015-19)	5 - 20
Resistenza alla flessione	3,0 N/mm ²
Resistenza a compressione	>5 N/mm ²
Peso specifico apparente	1300 \pm 50 g/l
Peso specifico del prodotto in pasta	1800 \pm 50 g/l
pH	12
Tipo di legante	Cementizio (UNI 8681: TA)
Contenuto solido	100%
Rapporto di miscelazione	17-19% con acqua; 4,25-4,75 Litri per confezione da 25Kg
Spessore massimo applicabile	5mm in due mani
Tempo d'essiccazione	24-48 ore fra una mano e l'altra. almeno 10gg per essere ricoperto. L'essiccazione è fortemente dipendente dalle condizioni ambientali.

CARATTERISTICHE

Tempo di vita dell'impasto	Circa 2,5 ore
Resa	Consumo non stimabile dipende dal listello e dalla fuga indic: 10/Kg /m2
Sovraverniciabilità	Compatibilità con altri prodotti: con tutti i prodotti a base acqua
Gamma colori	Nocciola
Diluizione	Acqua

APPLICAZIONE

Tipo supporto:

Montaggio e stuccatura di fughe di facciate esterne in mattoni "faccia vista".

Condizioni ambientali:

min +5°C max +35°C

Preparazione del supporto:

Le fughe devono essere pulite, esenti da polvere.

Strumenti di applicazione:

betoniera, spatola, impastatrice a basso numero di giri, cazzuola, ferro da giunti

Modalità di applicazione:

I listelli in cotto dovranno essere privi di polvere o sporcizia e unumiditi, ma privi del velo di acqua. Listelli che presentano tracce di oli o cere non possono essere utilizzati. Miscelare PARASTUCK o PARASTUCK MF con idonea attrezzatura con il 16 - 18% di acqua. Sulle lastre di polistirene, opportunamente incollate e tassellate al supporto, applicare uno strato di Klebocem Ultra o meglio Glueflex Ultra con spatola dentata da 10 mm. Contestualmente applicare sul retro del listello Klebocem Ultra o Glueflex Ultra e sul bordo superiore dei listelli in cotto la malta idrofobizzata PARASTUCK (colore nocciola) o PARASTUCK MF (colore grigio) e procedere con la posa (vedere Voce di Capitolato TermoK8® Modular).

In fase di posa eliminare la malta in eccesso e mantenere pulita la facciata durante il montaggio. Terminata la fase plastica (20-30 minuti termine posa) ripassare i giunti di malta con apposito ferro.

In fase di montaggio prestare molta attenzione affinché la malta non sporchi i listelli, per togliere piccole tracce di malta dopo 20 gg dalla posa lavare la facciata con detergente acido.

IMMAGAZZINAMENTO

Indicazioni smaltimento e sicurezza:

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

Confezioni:

Sacchi da 25 kg

Conservazione:

1 anno su bancale e nelle confezioni integre fra 5 e 30°C in ambiente asciutto

TECNOLOGIE/CERTIFICAZIONI

