



Fissativo acrilico resistente agli alcali

DESCRIZIONE

Fissativo all'acqua professionale con buona penetrazione e resistenza agli alcali, formulato per consolidare e uniformare assorbimenti su intonaci interni ed esterni. Particolarmente indicato su supporti minerali idoneo per la preparazione di superfici edili destinate ad essere ricoperte con idropitture o rivestimenti. Per interno ed esterno.

PROPRIETÀ PRINCIPALI

- Specifico per Rasante cementizio
- Insaponificabile
- Idrorepellente

DATI TECNICI

Dimensioni massime delle particelle (EN 13300)	Classe A, fine (< 100 µm)
Classificazione (UNI 8681 / UNI 8682)	Consolidante per impregnazione superficiale semplice, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica (G.O.C.O.A.2.FA)
Peso specifico	1020 ± 50 g/l
pH	7-8
Tipo di legante	Acrilica
Contenuto solido	18 ± 2%
Tempo d'essiccazione	Sovraverniciabile dopo 6h, completamente asciutto dopo 12 h
VOC	Cat A/h: limite 30 g/l (2010); questo prodotto contiene al massimo 1 g/l di COV

CARATTERISTICHE

Resa	Con l'applicazione di 1 mano: 10-12 mq/l
Resa per confezione	(25 l): 300 mq ca. La resa varia in base all'assorbimento del supporto.
Sovraverniciabilità	Compatibilità con altri prodotti: con tutti i prodotti a base acqua
Gamma colori	Incolore
Diluizione	Acqua; 50% = 500 ml ogni litro di prodotto

APPLICAZIONE

Tipo supporto:

Intonaci cementizi, intonaci e pitture a base calce, pareti rasate a gesso, supporti minerali, fibrocemento, laterizi, legno, pannelli isolanti

Condizioni ambientali:

min +5°C max +35°C UR max 80%

Preparazione del supporto:

Tutti i supporti devono essere privi di sostanze distaccanti, asciutti, puliti e coesi. Gli intonaci devono essere sufficientemente stagionati in base al tipo di materiale e alle indicazioni del produttore. Su superfici con presenza di muffe o alghe applicare prima una mano di Sana Solux e attendere almeno 24 ore prima di procedere come indicato nella scheda tecnica. In caso di vecchie pitture sfogliate e in stato di avanzato degrado si consiglia di procedere con la rimozione.

Strumenti di applicazione:

pennello, rullo a pelo corto

Modalità di applicazione:

Diluire PRIMACRIL come indicato e miscelare con agitatore a basso numero di giri. Applicare una mano incrociando le

direzioni durante l'applicazione.

NB: verificare sempre che la superficie trattata non risulti lucida, eventualmente aumentare la diluizione.

IMMAGAZZINAMENTO

Indicazioni smaltimento e sicurezza:

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

Confezioni:

25 l - 5 l - 1 l

Conservazione:

1 anno in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole