



Promotore di adesione su superfici smaltate e legno

DESCRIZIONE

Primer gelatinoso monocomponente di colore azzurro semitrasparente atto ad aumentare l'adesione su sottofondi smaltati e pannelli in legno. A base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa a bassa TMF (temperatura minima di filmazione). Per interno ed esterno.

PROPRIETÀ PRINCIPALI

- Promotore di adesione per supporti difficili

DATI TECNICI

Composti organici volatili (VOC)	Non destinato ad usi di cui la Direttiva 2004/42/CE.
Brillantezza/aspetto del film (EN 13300 / EN 1062)	Opaco (≤ 10 gloss 85°)
Dimensioni massime delle particelle (EN 13300)	Classe B, media ($100 > 300 \mu\text{m}$)
Classificazione (UNI 8681 / UNI 8682)	Primer per stato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica con altri modificanti. (A.2. C.0.A.2.FD)
Peso specifico	$1000 \pm 50 \text{ g/l}$
pH	7-8
Tipo di legante	Acrilica
Contenuto solido	$50 \pm 2\%$
Tempo d'essiccazione	Sovraverniciabile dopo 6h, completamente asciutto dopo 12 h

CARATTERISTICHE

Resa	Con l'applicazione di 1 mano: 150-200 g/mq
Resa per confezione	(5 Lt): 25-33 mq ca. La resa varia in base all'assorbimento del supporto.
Sovraverniciabilità	Con intonaco e/o rasanti dopo 8-24 ore dall'applicazione (ma non oltre 3 giorni)
Gamma colori	Azzurro
Diluizione	ACQUA; fino 100% su fondi assorbenti; su gres porc, OSB, Xlam: tal quale

APPLICAZIONE

Tipo supporto:

Ceramica smaltata, pietre naturali;
pavimento in calcestruzzo liscio a macchina;
massetti cementizi compatti e lisci; calcestruzzi prefabbricati;
supporti Lignei come pannelli in OSB e X-LAM;

Condizioni ambientali:

min +5°C max +35°C UR max 80%

Preparazione del supporto:

I supporti devono essere asciutti e puliti da polvere, grasso, vernici e parti in via di distacco; stabili, non deformabili, senza crepe e avere già terminato il ritiro igrometrico di maturazione. Su supporti assorbenti si consiglia di applicare PRIMER TACK diluito 1:1 con acqua pulita. Preparare la miscela in un contenitore aperto, miscelare prima dell'utilizzo. Su supporti poco assorbenti, applicare PRIMER TACK puro agitando la confezione prima dell'uso.

Strumenti di applicazione:

ruolo di spugna

Modalità di applicazione:

Stendere un film sottile e uniforme di PRIMER TACK utilizzando un rullo in spugna fine/media operando sempre nella stessa direzione. Successivamente ripetere l'operazione incrociando il senso di stesura. La colorazione evidente di PRIMER TACK permette di valutare immediatamente la completa copertura della superficie da trattare. Prima della sovrapposizione attendere almeno un'ora (a 23°C e 50% U.R.) e verificare che il film di PRIMER TACK sia indurito e presenti una debole appiccicosità

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Indicazioni smaltimento e sicurezza:

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

Confezioni:

5 Lt - 10 Lt

Conservazione:

1 anno in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole