



Primer acrilico

DESCRIZIONE

Primer acrilico all'acqua a particelle fini, con alto potere penetrante. Per interno. Per uso professionale.

PROPRIETA' PRINCIPALI

- Consolida supporti
- Elevato potere penetrante



DATI TECNICI

Classificazione UNI 8681	Vernice acrilica per impregnazione superficiale semplice, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, semilucida. (AO/4.C.O.A.1.FA)
Aspetto del Film UNI 13300	Opaco (≤ 10 gloss 85°)
Spessore UNI 13300	Classe A, fine ($< 100 \mu\text{m}$)
Peso Specifico	$1000 \pm 50 \text{ g/l}$
pH	8 - 9
Tipo di Legante	Acrilica
Contenuto Solido	$40 \pm 2\%$
Tempo d'Essiccazione	Sovraverniciabile dopo 2h, completamente asciutto dopo 12 h
VOC	Cat A/h: limite 30 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 0,2 g/l di COV

CARATTERISTICHE	
Gamma Colori	Incolore
Resa	Con l'applicazione di 1 mano: 40-50 mq/l
Resa per confezione	(5 l): 250 mq ca. La resa varia in base all'assorbimento del supporto.
Diluizione	400% = 4 litri ogni litro di prodotto
Diluibile con	Acqua
Sovraverniciabilità	Compatibilità con altri prodotti: con pitture o rivestimenti a base acquosa

APPLICAZIONE
Tipo di Supporti: Pavimentazioni cementizie, intonaci, pareti rasate sia con rasanti cementizi sia con Metroresin Body
Preparazione dei Supporti: Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice a seconda della natura e dell'intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare.
Modalità di Applicazione: Applicare il prodotto in una sola mano come impregnante del supporto e attendere almeno 4-6 ore prima dell'applicazione di Metroresin Body
Strumenti di Applicazione: Pennello, Rullo in lana a pelo corto (Rullo Magritte)
Condizioni Ambientali: Min +5°C max +40°C UR max 80%

IMMAGAZZINAMENTO
Confezioni: 5 l – 1 l
Durata e Conservazione: 1 anno in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole. Smaltire secondo le disposizioni locali. Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza.

TECNOLOGIE/CERTIFICAZIONI

IVAS Industria Vernici S.p.A. – Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) – Italia
Tel. +39 0541 815811 – Fax. +39 0541 815815 - www.metropolis-ivas.com – info@metropolis-ivas.com
Azienda con sistema di gestione per la qualità certificato UNI EN ISO 9001