COLOURABLE



Finitura decorativa materica

DESCRIZIONE

Finitura decorativa materica idonea per finiture di pregio, conferisce alla superficie un effetto metallico, opaco e vellutato, lavabile. Per interno.

PROPRIETÀ PRINCIPALI

- Metallizzato opaco
- A rilievo

WASHABLE BRILLIANCE

DATI TECNICI

Composti organici volatili (VOC)	Cat A/i (2004/42/CE); limite UE 140 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 45,00 g/l di VOC.
Brillantezza/aspetto del film (EN 13300 / EN 1062)	Opaco (≤ 10 gloss 85°)
Dimensioni massime delle particelle (EN 13300)	Classe A, fine (< 100 µm)
Classificazione (UNI 8681 / UNI 8682)	Pittura a spessore, per strato di finitura in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, semilucida, acrilica (B4.C.O.A.0.FA)
Peso specifico	1280 ± 50 g/l
pH	7-8
Tipo di legante	Acrilica
Contenuto solido	55 ± 2%
Tempo d'essiccazione	Sovraverniciabile dopo 6h, completamente asciutto dopo 24 h

CARATTERISTICHE

Resa	Con l'applicazione di 2 mani: 3.5-5 mq/l; la resa varia in funzione dell'effetto desiderato
Resa per confezione	(5 l): 15-25 mq ca. La resa varia in base all'assorbimento del supporto.
Sovraverniciabilità	Compatibilità con altri prodotti: con tutti i prodotti esenti da solventi
Gamma colori	Cartella colori Senso. Colorabile a tintometro.
Diluizione	Acqua; Pronto all'uso

APPLICAZIONE

Note:
Su un'unica superficie si consiglia di utilizzare la stessa partita di prodotto, in quanto, diversamente, potrebbero verificarsi lievi differenze di tinta.

Tipo supporto:
Intonaci cementizi, intonaci pitturati, pareti rasate a gesso, cemento armato a vista, pannelli prefabbricati in calcestruzzo, fibrocemento, legno.

Condizioni ambientali:
Min +5°C max +40°C UR max 80%

Preparazione del supporto:
Supporti murali:
I supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale. Le vecchie pitturazioni non ben ancorate, devono essere asportate. Prima dell'applicazione su intonaci freschi assicurarsi che questi abbiano fatto presa. Applicazione di una mano di Metro Fix.
Supporti in legno già pitturati o verniciati:
Raschiatura parziale o generale ad eliminare residui di pittura o vernice esistente poco aderente o asportazione totale della pittura mediante sverniciatura chimica al solvente.
Supporti in legno nuovi o vecchi già trattati come sopra:
Stuccatura saltuaria a riempimento di eventuali lacune e micro cavillature con Metro Stuc.
Leggera carteggiatura a pareggiare e rendere uniforme la superficie da trattare.
Applicazione di una mano di Metro Fix e leggera carteggiatura. A seguire, verifica della consistenza del supporto: in presenza di spolvero e parti incoerenti è necessario ripetere l'applicazione di Metro Fix.

Strumenti di applicazione:
Pennello (Pennello Klimt), frattone inox (Frattone Inox Pollock).

Modalità di applicazione:
Effetto Steel
Applicare due mani di Senso a rasare con Frattone Inox Pollock in diverse direzioni per ottenere un effetto mosso.
Effetto Industrial
Applicare la prima mano di Senso a rasare con Frattone Inox Pollock. Ad asciugatura avvenuta applicare una seconda mano abbondante e lavorare la
superficie "a scacchi" con il lato largo della spatola tenendo la stessa in posizione piana. Dopo alcuni minuti, quando il prodotto inizia ad asciugare, lisciare
la superficie con la parte stretta della spatola facendo risaltare le graffiature in orizzontale e verticale.
Effetto Textile
Applicare una mano abbondante di Senso con pennello in verticale, quando il prodotto inizia ad asciugare lisciare con Frattone Inox Pollock la superficie per ottenere un effetto rigato.

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Indicazioni smaltimento e sicurezza:
Smaltire secondo le disposizioni locali.
Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza.

Confezioni:
5 l - 2,5 l - 1 l

Conservazione:
2 anni in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole.

IVAS Industria Vernici S.p.A. - Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) - Italia
Tel. +39 0541 815811 - Fax +39 0541 815815 - www.gruppoivas.com - ivas@gruppoivas.com

Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche non comporta tuttavia nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.